

КЛЕЙ ДЛЯ ВИНИЛА И МЯГКИХ ПВХ ПЛАСТИКОВ

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Клей для ремонта винила и мягких ПВХ пластиков, где требуется водонепроницаемое соединение.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Клей для винила и мягких ПВХ пластиков: надувные лодки, детские бассейны, спасательные жилеты, пляжные мячи, палатки, холсты, водяные кровати, плащи и ограждений бассейнов.

СВОЙСТВА

- Прозрачный
- Водонепроницаемый!
- Эластичный

ПОДГОТОВКА

Условия работы: Не использовать при температуре ниже +10°C.

Требования к материалам: Склеиваемые материалы должны быть чистыми, сухими и обезжиренными.

Предварительная обработка: При необходимости обезжирить ацетоном.

ПРИМЕНЕНИЕ**Инструкция по применению:**

При склеивании внахлест: Нанесите клей тонким слоем на всю поверхность каждой детали. Дайте высохнуть в течение 5-20 минут. Клей должен быть сухим на ощупь. Время сушки зависит от типа материалов и температуры. Соедините склеиваемые части и сильно сожмите. Детали склеиваются моментально! Конечная прочность клеевого соединения зависит от давления, поэтому прикладывайте максимально возможное давление ко всей поверхности.

При склеивании надувных изделий (надувных лодок, спасательных жилетов, надувных мячей и т.д.), оставьте клей до полного высыхания минимум на 6 часов перед надуванием.

При склейке порезов и отверстий вырежьте ножницами заплатку от прилагаемого запасного лоскута. Заплатка должна быть больше, чем площадь пореза / отверстия. Чем больше заплатка, тем прочнее соединение.

Рабочее время: 5-20 минут

Удаление остатков / пятен: Удалить свежие пятна ацетоном.

Совет: При склеивании порезов закруглите его концы, вырезав небольшие круги на обоих концах. Это уменьшит напряжение и остановит дальнейшее распространение разрыва.

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

Время выдержки: прикл. 6 часов. При ремонте надувных изделий (надувные лодки, детские бассейны, плавательные пояса, пляжные мячи и др.), оставьте клеевой шов для высыхания в течение минимум 6 часов перед надуванием.

Время высыхания: 6 часов.

* Время высыхания может изменяться в зависимости от поверхности, количества нанесенного клея, уровня влажности и температуры окружающей среды.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Температура эксплуатации: от -15°C до +70°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: Полиуретан

Цвет: прозрачный

Вязкость: Жидкий

Содержание твердых веществ: ок.22%

СРОК ХРАНЕНИЯ

Минимум 24 месяца с даты изготовления. Ограниченный срок годности после открытия. Хранить в сухом, прохладном месте, не допускать замерзания.

Наши рекомендации основаны на всесторонних исследованиях и практике. Однако, учитывая разнообразие условий применения и склеиваемых поверхностей, мы не несем никакой ответственности за полученный результат и/или вред от использования данного продукта. Тем не менее, наш техотдел всегда готово дать необходимую консультацию.